

TOOTE TEABELEHT



PAROC BLT 9

Mittepõlev kivivillapuru

Ehitiste vahelagede ja laepealsete (pööningute) soojustus. Puhuriga paigaldamiseks.

Sertifitseerimisnumber

Tähistuskood

Pakendi liik

Ühe pakendi suurus

Aluse suurus

PAROC kivivilla tooted taluvad kõrgeid temperatuure. Sideaine hakkab lenduma kui temperatuur ületab 200 ° C, sealjuures soojustusomadused ei muutu kuid survetugevus väheneb. Kivivilla paakumistemperatuur on kõrgem kui 1000°C.

0809-CPR-1014 Eurofins Expert Services Ltd, P.O. Box 1001, FI-02044 VTT, Finland

MW-EN14064-1-S1-MU1 and MW-EN14064-1-S2-MU1 for Loft

Plastikkott alusel

230 x 400 x 800 mm

800 x 1200, 1200 x 1600 mm

Omadused

OMADUS	VÄÄRTUS	VASTAVALT
PÕLEMISOMADUSED		
Tuletundlikkuse, euroklass	A1	EN 14064-1:2010 (EN 13501-1)
Kestev hõõgumine	NPD	EN 14064-1:2010
Põlevus	Mittepõlev	EN ISO 1182
SOOJUSOMADUSED		
Soojusjuhtivus (deklareeritud), λ_D :		
Pööning, horisontaalne (Tihedus paigaldatuna: $\geq 40 \text{ kg/m}^3$)	0,041 W/mK	EN 14064-1:2010 (EN 12667)
Raamistik, 0-90° (Tihedus paigaldatuna: $\geq 60 \text{ kg/m}^3$)	0,038 W/mK	EN 14064-1:2010 (EN 12667)
Õhu läbilaskvus tegur, ℓ	$130 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{Pa}\cdot\text{s}$	EN 29053
NIISKUSOMADUSED		
Lühiaegne vee imendumine WS, (W_p)	NPD	EN 14064-1:2010 (EN 1609)
Veeauru MU, μ	1	EN 14064-1:2010 (EN 12086)
VÄLJALASE		
Ohtlike ainete eraldumine	NPD	EN 14064-1:2010
TULE- JA KUUMUSOMADUSTE PÜSIVUS		
Kestvus tuletundlikkuse vananedes	Kivivilla tulepüsivusomadused ajaga ei muutu. Toote eurotuleklass sõltub toote orgaanilisest koostisest, mis ajaga ei muutu.	
Soojustakistus vananemise vastu	Kivivilla soojusomadused ajaga ei muutu. Kogemused on näidanud, et villa kiustruktuur on püsiv ning kiududevaheline ruum on täidetud vaid ümbritseva gaasiga.	
Vajumise klass Si	Pööning, horisontaalne: 2 Raamistik, 0-90°: 1	



AS PAROC, Pämu mnt 158, 11317 Tallinn, Tel. 6518 100, Fax 6518 111, www.paroc.ee

Käesolevas brošüüris esitatud teave toodete omaduste ja tehniliste andmete kohta on kehtiv selle brošüüri avaldamise hetkel ning kuni uue trükitud või digitaalkujul väljaande ilmumiseni. Meie teabematerjalis esitatud kasutusvõimalused on kooskõlas meie toodete omaduste ja tehniliste andmetega. Kuid me ei anna sellega toodetele kaubanduslikku garantiid, kuna meil puudub täielik kontroll nende toodete tarvitamisel ja paigaldamisel kasutatavate muude tootjate komponentide üle. Me ei saa tagada oma toodete sobivust kasutusaladel, mida ei ole meie teabematerjalis nimetatud. Meie toodete pideva edasiarendamise tõttu jätame endale õiguse oma teabematerjalis muudatusi teha. PAROC on registreeritud kaubamärk mis kuulub Paroc Grupile. This data sheet is valid in following countries: Estonia.